



## professional Anti-Rutsch Bodenbeschichtung

- hochwertige Versiegelung von Beton, Estrich & Zement
- für überdachte Terrassen & Balkone
- für Keller, Kellertreppen, Lager- & Wirtschaftsräume



<b>Verbrauch</b>	1 Liter reicht für 5-7 m <sup>2</sup> bei einem Anstrich, je nach Untergrundbeschaffenheit
<b>Einsatzgebiete</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Für die Beschichtung von Kellerräumen, Treppen, Lager- und Wirtschaftsräumen und anderen Nutzflächen, die keiner ständigen Wasserbelastung ausgesetzt sind</li></ul>
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Hochwertiger Schutzanstrich zum Versiegeln und Beschichten von Beton-/Estrich-Untergründen und Zementfaserplatten</li><li>■ Besitzt eine sehr gute Lichtbeständigkeit</li><li>■ Wetterbeständig nach VOB Teil C DIN 18 363</li></ul>
<b>Arbeitsvorbereitung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ <b>Anforderungen an den Untergrund</b> Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und fettfrei sein</li><li>■ <b>Vorbereitungen</b> Glatt abgezogene Betonflächen müssen vor dem Anstrich aufgeraut werden</li></ul>
<b>Verarbeitung</b>	Altanstriche sind auf Verträglichkeit zu prüfen Vor Gebrauch gut aufrühren! Trocknung (bei +20°C und 65% rel. Luftfeuchte): Staubtrocken nach ca. 2 Std., überstreichbar nach ca. 12 Std. Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit führen zu Trocknungsverzögerungen Nicht bei Temperaturen unter +8°C verarbeiten Anstrichaufbau auf Beton und Zement, innen & außen: a) Untergrund entsprechend vorarbeiten; Beton- und Zementflächen erst nach völliger Abbindung (ca. 4 Wochen) beschichten; Zementschlämme entfernen b) 1 x streichen, ca. 30 % mit Wasser verdünnt c) 2 x unverdünnt streichen Anstrichaufbau auf Altanstrichen bzw. Renovierungsanstrich: a) Altanstriche auf Verträglichkeit prüfen b) Untergrund entsprechend vorarbeiten, Fehlstellen beseitigen c) 1-2 x unverdünnt streichen
<b>Verarbeitungshinweise</b>	Bei der Verarbeitung im Außenbereich ist darauf zu achten, dass Oberflächenwasser ablaufen kann und nicht in Pfützen auf der Beschichtung zurückbleiben kann Zusammenhängende Flächen nicht mit zwei verschiedenen Chargen beschichten
<b>Hinweise</b>	Für Garagenböden nicht geeignet! Bitte sichern Sie das Gebinde beim Transport gegen Umstürzen und Auslaufen! Farbangaben und Farbtoneaufdrucke sind unverbindlich. Farbabweichungen sind je nach Untergrund und Drucktechnik möglich. Der getrocknete Originalfarbton weicht vom im Gebinde befindlichen frischen Farbton ab Weitere Informationen können Sie unter <a href="http://www.baufix-online.com">www.baufix-online.com</a> dem aktuellen Technischen Merkblatt entnehmen
<b>Arbeitsgeräte / Reinigung</b>	Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife Lackierpinsel oder Lammfell-Farbroller
<b>Lagerung / Haltbarkeit</b>	Im geschlossenen Originalgebinde kühl, trocken und frostfrei gelagert mind. 1 Jahr nach Kaufdatum haltbar
<b>Entsorgungshinweis</b>	P501 Inhalt/Behälter der Entsorgung gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
<b>Biozidprodukteverordnung</b>	Enthält ein Biozidprodukt (Topfkonserverungsmittel) mit den bioziden Wirkstoffen CMIT/MIT (3:1) zum Schutz des Gebindeinhaltes vor einem Verderb durch mikrobielle Organismen (Bakterien, Hefen, etc.). Unbedingt die Verarbeitungshinweise beachten!

Deklaration gemäß VdL-RL 01

Produktgruppe: Dispersionslack

VOC gem. Decopaint-  
Richtlinie (2004/42/EG)

VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für das  
Produkt (Kat. A/i): max: 140 g/l

Sicherheitshinweise /  
Gefahrenhinweise

Enthält Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2- methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1), 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

Sicherheitshinweise /  
Gefahrenhinweise