



# Peinture pour façade Plus

- + avec effet algicide**
- La façade garde sa blancheur éclatante plus longtemps, comme venant d'être peinte
  - Perméable à la vapeur d'eau et résistante au lavage
  - Résistante aux intempéries et aux rayons UV

## Propriétés :



- Bon pouvoir couvrant
- résistante aux intempéries
- laisse respirer le bois – Perméable à la vapeur d'eau
- Blanc - mat
- Film protecteur contre la formation d'algues et de champignons (Le film protecteur résistant préventif assure que le film de peinture sec est également protégé contre toute formation d'algues et de champignons.) Ce produit est une « marchandise traitée » selon le règlement UE 528/2012 (pas de produit biocide) et contient les substances actives biocides suivantes : 2-octyl-2H-isothiazole-3-one (n° CAS 26530-20-1) et butylcarbamate d'iodo-3 propynyl-2 (n° CAS 55406-53-6)
- Teinte possible avec la teinte homogène et de nuance à hauteur de 10 % maximum, sans quoi le niveau de protection contre les intempéries diminuerait
- Diluable dans l'eau (10 % max.)

## Domaines d'application :



- Peinture pour façade **BAUFIX** professional Plus pour des couches de peinture résistantes sur les façades extérieures
- Convient au crépi, béton et maçonnerie (après couche d'apprêt), anciennes couches de peinture à base de dispersion
- Ne convient pas aux anciennes couches de peinture élastique

## Application :



- Avant l'application : recouvrir d'un film l'environnement immédiat de la façade, protéger les châssis dormants et cadres de porte, les rebords de fenêtre et volets ainsi que, si nécessaire, les passages aux surfaces murales adjacentes, avec de l'adhésif pour peindre, enlever les prises et interrupteurs d'éclairage extérieurs, etc.
- Préparation du support : pour garantir une adhérence fiable et permettre un aspect parfaitement homogène, préparez le support tel que décrit ci-après
- Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches, fixes et solides
- Il est recommandé de nettoyer les surfaces à peindre avec de l'eau sous pression
- Traiter les supports fortement absorbants (généralement des surfaces en crépi et béton, de la maçonnerie non traitées) avec un fond pénétrant. Vous reconnaissez les supports absorbants dans le fait qu'ils deviennent foncés en appliquant une éponge ou un chiffon humide.
- Rectifier les fissures, trous et autres irrégularités avec un mastic adapté
- Enlever entièrement les anciennes couches farinantes et qui s'effritent, les peintures à la chaux, les couches de détrempe non adhérentes et traiter avec du fond pénétrant





### + avec effet algicide

- La façade garde sa blancheur éclatante plus longtemps, comme venant d'être peinte
- Perméable à la vapeur d'eau et résistante au lavage
- Résistante aux intempéries et aux rayons UV



- Enlever correctement les taches résistantes (provenant de l'eau, d'efflorescences ou de la rouille, etc.) : Recouvrir les résidus avec un apprêt isolant et d'obturation spécial. Il évite que ces taches traversent ultérieurement
- Nettoyer soigneusement les surfaces attaquées par les algues et la moisissure puis traiter avec un anti-moisissure ou un anti-mousse (utiliser les biocides avec précaution. Toujours lire l'étiquette et les informations produit avant emploi). Important : Toujours identifier la cause des moisissures et éliminer entièrement si possible l'attaque par des mesures appropriées.
- Laisser sécher de nouveaux crépis au moins pendant 4 semaines
- Si présents, le fronton et la corniche sont peints en premier puis toutes les surfaces murales, les gouttières ainsi que les tuyaux de descente et enfin les châssis dormants et portes
- Peindre mouillé sur mouillé les surfaces d'un seul tenant sans interruption et dans leur ensemble
- Ne peignez pas sous les rayons directs du soleil ou lors de journées très chaudes, car un séchage trop rapide provoque également des dépôts visibles
- Pendant les pauses, envelopper solidement les pinceaux et rouleaux d'un film plastique pour éviter que la peinture sèche
- Ne pas traiter par temps de pluie
- Séchage : séchage en surface après 2 h env., recouvrable après env. 8 h, résistante complètement après 3 jours env.

#### Outils et nettoyage :

- Pinceau, rouleau ou pulvérisateur
- Nettoyer les outils de travail à l'eau immédiatement après utilisation

#### Conditionnement :

- Bidon ovale en plastique : 10 l

| Teinte | Réf.       |
|--------|------------|
| blanc  | 0800842010 |

#### Consommation :

- 1 l suffit pour environ 3 m<sup>2</sup> (en fonction de la nature du support)

#### Stockage :

- Peinture pour façade **BAUFIX** professional Plus peut se conserver pendant au moins 1 an à partir de sa date d'achat en étant stockée au sec et à l'abri du gel dans son emballage d'origine non entamé

#### Conseils de prudence :

- Conserver hors de la portée des enfants
- Ne pas respirer les vapeurs / les aérosols
- Pendant les pulvérisations, utiliser le filtre Combi A2/P2
- Pendant les travaux de ponçage, utiliser le filtre anti-poussières P2
- Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation
- En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau
- Veiller à assurer une bonne ventilation pendant et après l'utilisation du produit



- + avec effet algicide**
- La façade garde sa blancheur éclatante plus longtemps, comme venant d'être peinte
  - Perméable à la vapeur d'eau et résistante au lavage
  - Résistante aux intempéries et aux rayons UV



### Mise au rebut :

- Ne jeter le produit et ses résidus ni à l'égout, ni dans les cours d'eau, ni dans la terre
- Ne déposer pour le recyclage que les pots vides et sans résidus
- Les résidus de produit séché peuvent être jetés dans les ordures ménagères ou dans les déchets de chantier
- Déposer les résidus de matériaux liquides dans un point de collecte pour les anciennes peintures
- Code EURL des déchets AVV 080112

### Déclaration conforme aux directives VDL-RL :

- Liant (dispersion plastique), pigments, matières de charge, eau, additifs (excipients), conservateurs (benzisothiazolinone, méthylisothiazolinone, pyrithione de zinc), Film protecteur (octylisothiazolinone, iodopropinyle butyle carbamate).
- Conseils pour les personnes allergiques à l'isothiazoline et demande de fiche technique au 0049 6221 34210

### Marquage :

- Contient du 1,2-benzisothiazol-3-(2H)-one, 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one. Peut provoquer des relations allergiques. (conservation)
- Teneur COV (composés organiques volatils) : Valeur limite EU du produit (cat. A/a) : 40 g/l
- Ce produit contient au maximum 40 g/l COV
- Référence produit : BSW50

Les données ci-dessus ont été rassemblées à partir de notre département de fabrication suivant le niveau le plus récent de développement et de technologie d'application. Étant donné que nous n'avons aucune influence sur l'application et le traitement, le fabricant n'est en aucun cas responsable en ce qui concerne le contenu de la notice. Les données sortant du cadre du contenu de la notice ou qui diffèrent par rapport à celui-ci nécessitent une validation écrite de l'usine principale. Dans tous les cas, nos conditions générales de vente font foi. La publication de cette notice technique entraîne la nullité de la précédente.